

**PERMO AKRIL матовая фасадная краска**

Артикул: 03.010 Редакция №: 03 Дата публикации: 01.01.2020

**Описание:** Профессиональная водно-дисперсионная, на основе акриловой полимерной дисперсии, полностью матовая фасадная краска.

**Область применения:** Для окраски новых и ранее окрашенных минеральных поверхностей: бетонных, кирпичных, оштукатуренных стен жилых домов, промышленных и офисных зданий.

**Свойства:** Легко наносится и скрывает дефекты штукатурки. Обладает отличной паропроницаемостью и износостойкостью. Не выгорает и предохраняет поверхность от воздействия солнца, влаги, щелочей и иных химических веществ. Выпускается в базах 0P и TR. Колеруется по картам цветов Permolit, NCS, RAL и др. База 0P может использоваться в качестве белой краски. База TR используется только для колеровки.

**Технические характеристики**

Вид	: Матовая краска для наружных работ	
Цвет	: Карта цветов	
Вязкость	: $126 \pm 5$ KU/25°C	
Плотность	: $1,54 \pm 0,15$ г/см <sup>3</sup> (зависит от цвета)	
Твердое вещество	: $64 \pm 2$ (120°C, 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: 8-10 м <sup>2</sup> /кг (12-15 м <sup>2</sup> /л) в один слой в зависимости от подготовки поверхности Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания (23 °C, 50% Влажности)	: Высыхание на отлип	30 мин.
	: Полное высыхание	24 часа
	: Интервал между слоями	6 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 7,5 л - 2,5 л.	

**Подготовка поверхности**

**Недавно оштукатуренные поверхности:** Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasun.

**Ранее окрашенные поверхности:** Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasun. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

**Грунтование:** Для повышения адгезии окрашиваемые поверхности следует подготовить. Следы антиадгезионной смазки опалубки должны быть удалены. Перед покраской поверхности следует загрунтовать в один слой универсальной грунтовкой Permosar, а для поверхностей с высокой впитывающей способностью использовать концентрированную грунтовку Permobinder. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выждать не менее 6 часов, пока грунтовка высохнет.

**Применение:** Наносится на подготовленную к нанесению финишной краски поверхность сатиновым валиком, кистью или распылителем не менее чем в 2 слоя. Интервал между нанесением слоев не менее 6 часов. Все используемые инструменты можно мыть водой.

**Распыление :** Размер сопла (дюйм): 0,019"-0,021"; Угол сопла: 50°; Давление: 140 бар; Разбавление: не более 5%.

**Разбавление:** Разбавить водой на 10-15% по объему.

**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Складеировать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

**Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C

- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество краски.
- ❖ Убедитесь в гашении извести на оштукатуренных известковой штукатуркой поверхностях перед нанесением.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегайте попадания в глаза, прямого контакта с кожей или одеждой.

P270: Не принимайте пищу, воду и не курите во время использования этого продукта.

P273: Избегайте проливов.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть. Продолжайте промывать.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).  
Может вызвать аллергическую реакцию.

#### **Соответствует требованиям стандарта TS 7847.**

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.