

PERMOKOT текстурная каучуковая краска

Артикул: 03.001 Редакция №: 03 Дата публикации: 01.01.2020

Описание: Водно-дисперсионная, на основе акриловой дисперсии, с добавкой модифицированного каучука, полуматовая, эластичная финишная краска.

Область применения: Для отделки предварительно подготовленных к покраске всех видов внешних и внутренних конструктивных элементов зданий. Может наноситься на дерево и металл. Идеальное покрытие для стен общественных помещений и подъездов.

Свойства: Обладает превосходной адгезией и прочностью на растяжение. Допустимый показатель растяжения продукта до 400%. Текстурная и эластичная краска полностью скрывает трещины и деформацию поверхностей. Легко моется, устойчива к воздействию бытовой химии, ультрафиолетовых лучей, к царапинам и ударам. Придает поверхности декоративный вид. Без запаха. Выпускается в готовых цветах и базах OP и TR. Колеруется по картам цветов Permolit, NCS, RAL и др. База OP может использоваться в качестве белой краски. База TR используется только для колеровки.

Технические характеристики

Вид	: Полуматовая, текстурированная краска для внутренних и наружных работ.	
Цвет	: Карта цветов	
Вязкость	: 170 ± 10 КУ/25 °С	
Плотность	: 1,38 ± 0,15 г/см ³	
Твердое вещество	: 64 ± 2 (120 °С, 30 мин.)	
pH	: 8,5 ± 1	
Расход	: В один слой в зависимости от желаемой текстуры: 0,8– 1,1 кг/м ² при покрытии, 0,3–0,35 л/м ² (0,36– 0,42 кг/м ²) при окрашивании. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания (23 °С 50% Влажности):	: Высыхание на отлип	1-2 часа
	: Полное высыхание	24 часа
	: Полное отверждение	7 дней
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л	

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasun.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasun. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

Грунтование: Для повышения адгезии окрашиваемые поверхности следует подготовить. Следы антиадгезионной смазки опалубки должны быть удалены. Перед покраской поверхности следует загрунтовать в один слой универсальной грунтовкой Permosar, а для поверхностей с высокой впитывающей способностью использовать концентрированную грунтовку Permobinder. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выждать не менее 6 часов, пока грунтовка высохнет.

Применение: Нанесение краски следует выполнять в два слоя с интервалом между слоями не менее 8 часов. Перед высыханием текстуре следует придать желаемый орнамент, при помощи специального валика работая в одном направлении с постоянной скоростью распределения. Способ нанесения – валик или кисть. Все используемые инструменты можно мыть водой.

Разбавление: Для получения более гладкой текстуры поверхности допускается разбавление водой не более 5% по объему.

Хранение: Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и замерзания. Складеировать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

Важные рекомендации

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество краски.
- ❖ Убедитесь в гашении извести на оштукатуренных известковой штукатуркой поверхностях перед нанесением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).
Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.