

PERMOBINDER концентрированная грунтовка

Артикул: 03.038 Редакция №: 03 Дата публикации: 01.01.2020

Описание: Водоразбавляемая прозрачная концентрированная грунтовка на основе акриловой дисперсии.

Область применения: Для грунтования бетонных, газобетонных, оштукатуренных поверхностей, цементно и гипсоволокнистых плит внутри и вне помещений перед их окрашиванием. Максимально эффективно использовать для сильно впитывающих и пыльных поверхностей, таких как гипсовая штукатурка и шпатлевка.

Свойства: Разбавляется 1:7. Глубоко проникает в поверхность, выравнивает впитывающую способность, обеспыливает поверхность, обеспечивая идеально гладкую подложку. Снижает расход финишной краски. Предотвращает цветовые колебания финишной краски. Без запаха. Экономичный расход.

Технические характеристики

Вид	: Ровная, прозрачная.	
Цвет	: Бесцветная	
Вязкость	: 52 ± 5 KU/25 °C	
Плотность	: $1,0 \pm 0,02$ г/см ³	
Твердое вещество	: 32 ± 1 (120 °C 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: При разбавлении 1 к 7, 30-50 м ² /л в зависимости от типа поверхности.	
Время высыхания (23 °C 50% Влажности)	: Высыхание на отлив	30 мин.
	: Полное высыхание	24 часа
	: Время до окрашивания	6-8 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 2,5 л - 1 л	

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии грунтовки все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлевки Permotacup. На поверхностях с высокой абсорбирующей способностью и пылепроницаемостью сначала следует использовать концентрированную грунтовку Permобиндер.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлевки Permotacup. Перед нанесением грунтовки необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая. Поверхности ранее окрашенные краской на основе растворителя при переходе на водно-дисперсионную краску следует грунтовать силиконовой укрывной грунтовкой Permotach.

Применение: Следы антиадгезивных средств опалубки должны быть полностью удалены. Нанесение грунтовки следует выполнять на сухие поверхности в один слой. Финишное окрашивание следует производить не ранее, чем через 6-8 часов после грунтования. Способ нанесения - валик, кисть. Все используемые инструменты можно мыть водой.

Разбавление: Разбавить водой не более 700% по объему.

Хранение: Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Складевать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

Важные рекомендации

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество грунтовки.
- ❖ Убедитесь в гашении извести на оштукатуренных известковой штукатуркой поверхностях перед нанесением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).

Может вызвать аллергическую реакцию

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.