

PERMOPLUS матовая краска для стен и потолков

Артикул: 03.045

Редакция №: 00

Дата публикации: 01.01.2019

Описание: Водно-дисперсионная, на основе акриловой дисперсии матовая интерьерная финишная краска.

Область применения: Для отделки стен и потолков в сухих и помещениях с периодически повышенной влажностью (прихожие, кухни). Подходит для таких видов поверхностей как: бетон, кирпич, штукатурка, шпатлёвка, отшлифованное дерево, гипс, МДФ, ДСП, ЦСП.

Свойства: Обладает высокой укрывистостью и отличной адгезией к разным типам поверхностей. Проста в нанесении, скрывает дефекты подготовки поверхности. Не оставляет следов кисти или валика, ложится ровным слоем без подтеков. Образует паропроницаемое покрытие и может использоваться в помещениях с периодически повышенной влажностью. Допускается мытьё поверхности влажной тканью или губкой. Выпускается в базах Р и TR. Колеруется по картам цветов Permolit, NCS, RAL и др. База Р может использоваться в качестве белой краски. База TR используется только для колеровки.

Технические характеристики

Вид	: Матовая, гладкая краска для внутренних работ.	
Цвет	: Карта цветов	
Вязкость	: 124 ± 5 KU/25 °C	
Плотность	: $1,61 \pm 0,15$ г/см ³ (зависит от цвета)	
Твердое вещество	: 66 ± 2 (120 °C, 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: $11-15$ м ² /л ($7-9$ м ² /кг) в один слой в зависимости от подготовки поверхности. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания (23 °C 50% Влажности):	: Высыхание на отлип	30 мин.
	: Полное высыхание	24 часа
	: Интервал между слоями	4-6 часов
Класс устойчивости к истиранию по EN13300	к 1-й класс	
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 20 кг (12,2 л) – 10 кг (6,1 л) – 3,5 кг (2,1 л)	

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

Грунтование: Перед покраской поверхности следует загрунтовать в один слой укрывной силиконовой грунтовкой Permosar, для поверхностей с высокой впитывающей способностью использовать укрепляющую грунтовку Permobinder. Перед нанесением краски необходимо выждать не менее 6 часов, до полного высыхания грунтовки.

Применение: Наносится на подготовленную к нанесению финишной краски поверхность сатиновым валиком, кистью или распылителем не менее чем в 2 слоя. Нанесение краски следует выполнять с интервалом между слоями не менее 4-6 часов. Все используемые инструменты можно мыть водой.

Разбавление: Разбавить водой на 10% по объему.

Хранение: Срок хранения 3 года в не вскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 4 шт. в таре 15 л, 5 шт. в таре 7,5 л, 6 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

Важные рекомендации

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество краски.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).

Может вызвать аллергическую реакцию.

Соответствует требованиям стандарта TS 5808.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.