

PERMOLIFE водная краска для деревянных дверей и мебели

Артикул: 03.070 Редакция №: 02 Дата публикации: 01.01.2020

Описание: Водоразбавляемая, на основе акриловой дисперсии, матовая краска для деревянных поверхностей.**Область применения:** При проведении внутренних работ по окрашиванию различных деревянных поверхностей и конструкций. Идеально подходит для окраски дверей, оконных рам и мебели, в том числе детской.**Свойства:** Обладает отличной адгезией и высокой укрывистостью. Устойчива к воздействиям воды и бытовых химических средств. Не трескается, не отслаивается, без запаха. Подчеркивает естественную структуру дерева. Содержание летучих органических соединений ниже пределов, установленных Европейским Союзом. Продукт соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек». Выпускается в готовых цветах и базах ОР и TR. Колеруется по картам цветов Permolit, NCS, RAL и др. База ОР может использоваться в качестве белой краски. База TR используется только для колеровки.**Технические характеристики**

Вид	: Матовая финишная краска
Цвет	: Карта цветов
Вязкость	: 95 ± 5 KU/25°C
Плотность	: $1,29 \pm 0,15$ г/см ³ (зависит от цвета)
Нелетучая часть	: 53 ± 2 (120°C, 30 мин.)
pH	: $8,5 \pm 1$
Расход	: 14-18 м ² /л в один слой, в зависимости от впитывающей способности древесины. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.
Время высыхания	: Высыхание на отлип 30 мин.
(23 °C, 50% Влажности)	: Полное высыхание 24 часа
	: Интервал между слоями 6 часов
Класс устойчивости к истиранию по EN13300	: к 1 класс
Точка возгорания	: Невозгораемая
Форма упаковки	: 15 л - 7,5 л - 2,5 л - 0,75 л

Подготовка поверхности: Поверхности должны быть сухими и очищенными от грязи, пыли, жировых загрязнений, остатков старой краски и прочих непрочнодержавшихся частиц. На впервые окрашиваемые поверхности рекомендуется нанести защитную водную грунтовку Permolife. Перед нанесением краски поверхность следует слегка отшлифовать и удалить пыль влажной тряпкой.**Применение:** Краску следует наносить кистью или сатиновым валиком не менее чем в два слоя с интервалом между слоями не менее 6 часов. Для получения лучших результатов следует наносить краску в направлении волокон древесины. Все используемые инструменты можно мыть водой.**Разбавление:** Продукт готов к использованию. Допускается разбавление водой не более 5% по объему.**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.**Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P273: Избегать попадания в окружающую среду..

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

R305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

Соответствует требованиям стандарта TS 5808.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.