

**DUVART "мрамор" декоративная краска**

Артикул: 03.086

Редакция №: 02

Дата публикации: 01.01.2018

**Описание:** Водно-дисперсионный на основе акриловой эмульсии, пастообразный материал, который позволяет создать на поверхности декоративный эффект мрамора.

**Область применения:** Для всех видов стен внутри помещений после выравнивания и грунтования. При условии обработки поверхности защитным лаком, допускается применение снаружи помещений на поверхностях, не подвергающиеся прямому воздействию осадков.

**Свойства:** Придает поверхностям великолепие отделки натуральным камнем. Образует долговечное моющееся износостойкое воздухопроницаемое эстетическое покрытие. Обладает устойчивостью к образованию плесени и грибка. Выпускается в белом цвете. Неограниченное количество цветов можно получить с помощью универсальных пигментов Permkolor или колеровочной машины.

**Технические характеристики**

Вид	: Полуматовое декоративное интерьерное покрытие	
Цвет	: Белый	
Вязкость	: 245 ± 5 KU/25 °C	
Плотность	: 1,54 ± 0,02 г/см <sup>3</sup>	
Твердое вещество	: 66 ± 2 (120° C 30 мин.)	
pH	: 8,5 ± 1	
Расход	: Варьируется в зависимости от состояния поверхности и желаемого декоративного вида. В один слой 0,8-1,1 кг/м <sup>2</sup> площади. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение	
Время высыхания (23 °C 50% Влажности)	: Высыхание на отлив	30 мин.
	: Полное высыхание	24 часа
	: Интервал между слоями	8-12 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 7,5 л	

**Подготовка поверхности**

**Недавно оштукатуренные поверхности:** Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permtopasip.

**Ранее окрашенные поверхности:** Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permtopasip. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

**Грунтование:** Для повышения адгезии окрашиваемые поверхности следует подготовить. Следы антиадгезионной смазки опалубки должны быть удалены. Перед покраской поверхности следует загрунтовать в один слой универсальной грунтовкой Permtosar, а для поверхностей с высокой впитывающей способностью использовать концентрированную грунтовку Permtobinder. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выждать не менее 6 часов, пока грунтовка высохнет.

**Применение:** Первым слоем покрыть основание мелкими равномерными движениями. Второй слой наносить аналогично первому. Интервал между слоями 8-12 часов. Зачистить поверхность наждачной бумагой с зерном менее 180 и удалить пыль. Затем нанести третий слой, выполняя движения в соответствии с желаемым видом поверхности, довести поверхность до глянцевого вида. Для придания дополнительной защиты от влаги готовую поверхность можно обработать специальным защитным лаком не ранее, чем через два дня. Все используемые инструменты можно мыть водой.

**Используемые инструменты:** Штукатурная кельма, шпатель. На этапе полировки отдавать предпочтение пластиковым инструментам.

**Разбавление:** Продукт готов к применению, не разбавляется.

**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

## **Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (Cas №: 55965-84-9) и 2-октил-2-изотиазол-3-он (Cas №: 26530-20-1). Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.