

DUVART "перламутр" декоративная краска

Артикул: 03.089

Редакции №: 03

Дата публикации: 01.01.2020

Описание: Водно-дисперсионная на основе акриловой эмульсии, шелковисто-матовая, декоративная, финишная, интерьерная краска.

Область применения: Для отделки стен и потолков в сухих и помещениях с периодически повышенной влажностью (прихожие, кухни). Подходит для таких видов поверхностей как: бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка, гипс, МДФ, ДСП, ЦСП.

Свойства: Интерьерная краска с эстетическим внешним видом и перламутровым эффектом. Придаёт окрашиваемой поверхности эффект элегантного жемчужного сияния за счёт игры света. Позволяет создать различные художественные эффекты при нанесении краски декоративными валиками. Образует долговечное моющееся износостойкое воздухопроницаемое покрытие. Обладает устойчивостью к образованию плесени и грибов. Выпускается в двух цветах: золотой и серебряный. Неограниченное количество цветов можно получить с помощью универсальных пигментов Ретмоколог или колеровочной машины, золотистый или серебристый перламутровый отблеск сохранится.

Технические характеристики

Вид	: Полуматовая декоративная краска для внутренних работ.	
Цвет	: Серебряный, Золотой, карта цветов	
Вязкость	: 102 ± 5 КУ/25 °С	
Плотность	: 1,06 ± 0,02 г/см ³	
Твердое вещество	: 39 ± 2 (120 °С 30 мин.)	
pH	: 8,5 ± 1	
Расход	: 15–22 м ² /л в один слой в зависимости от состояния поверхности и желаемого декоративного вида. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания (23 °С 50% Влажности)	: Высыхание на отлип	30 мин.
	Полное высыхание	24 часа
	Интервал между слоями	6 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 2,5 л - 0,75 л.	

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Ретмомасуп.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Ретмомасуп. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

Грунтование: Для повышения адгезии окрашиваемые поверхности следует подготовить. Следы антиадгезионной смазки опалубки должны быть удалены. Перед покраской поверхности следует загрунтовать в один слой универсальной грунтовкой Ретмосаг, а для поверхностей с высокой впитывающей способностью использовать концентрированную грунтовку Ретмобиндер. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выждать не менее 6 часов, пока грунтовка высохнет.

Применение: Стены должны быть гладкими и сухими. Наносить на поверхность сатиновым валиком в два слоя, до высыхания третьего слоя придается желаемый рисунок при помощи фактурных валиков, губки и иных инструментов.

Используемые инструменты: Сатиновый валик с коротким ворсом. Узоры наносятся с помощью фактурных валиков или губкой.

Разбавление: Продукт готов к применению, не разбавляется.

Хранение: Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

Важные рекомендации

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (Cas №: 55965-84-9) и 2-октил-2-изотиазол-3-он (Cas №: 26530-20-1). Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.