

**PERMOTON бетонконтакт грунт**

Артикул: 03.100 Редакция №: 02 Дата публикации: 01.01.2018

**Описание:** Водоразбавляемая грунтовка по бетону для наружных и внутренних поверхностей.**Область применения:** Для грунтования бетонных поверхностей перед нанесением гипсовых или цементных штукатурок.**Свойства:** Усиливает адгезию и способствует равномерному нанесению плиточного клея, гипсовых или цементно-песчаных штукатурок, снижает впитываемость бетонных поверхностей и укрепляет их. Позволяет избежать отслаивания штукатурок. Легко видеть уже обработанную поверхность, поскольку грунтовка имеет зеленоватый оттенок. Профессиональный продукт.**Технические характеристики**

Вид	: Гранулированная, грунтовка.	
Цвет	: Зеленая	
Вязкость	: $125 \pm 5$ KU/25 °C	
Плотность	: $1,47 \pm 0,02$ г/см <sup>3</sup>	
Твердое вещество	: $66 \pm 2$ (120 °C 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: 4-6 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от впитывающей способности поверхностей Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания	: Высыхание на отлип	30 мин.
	(23 °C 50% Влажности) : Полное высыхание	24 часа
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 2,5 л	

**Применение:** Поверхность очистить от грязи, пыли. Следы антиадгезивных средств опалубки должны быть полностью удалены. Нанесение грунтовки следует выполнять валиком в один слой на сухие поверхности. Грунтовку следует периодически перемешивать. Нанесение штукатурки следует производить не ранее, чем через 24 часа после грунтования. Все используемые инструменты можно мыть водой.**Разбавление:** Разбавить водой не более 50% по объему, в зависимости от желаемой вязкости.**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.**Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество грунтовки.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.