

PERMOLIFE защитная водная грунтовка для дерева

Артикул: 03.218 Редакция №: 00 Дата публикации: 01.01.2022

Описание: Защитная грунтовка на водной основе на базе акрилового связующего.**Область применения:** Для всех видов деревянных поверхностей, столярных изделий, деревянных фасадов, мебели внутри и снаружи помещений, кроме пород с высоким содержанием натурального масла (тик, ироко и т.п.).**Свойства:** Подготавливает и защищает поверхность перед нанесением финишного слоя краски или лака. Придает древесине водонепроницаемость, и не препятствует паропроницаемости. Не имеет раздражающего запаха, не желтеет и не содержит солей тяжелых металлов. Легко шлифуется. Укрепляет поверхность, обеспечивает лучшую адгезию лаков и красок с древесиной. Глубоко проникая в древесину, предотвращает появление пятен и препятствует гниению. Создает полноценные, прочные, ровные и гладкие поверхности перед нанесением финишной краски. Количество летучих органических соединений, выбрасываемых в атмосферу, находится в пределах, установленных Европейским Союзом. Продукт соответствует стандарту EN 71-3 «Безопасность игрушек».**Технические характеристики**

Вид	: Прозрачный
Цвет	: Бесцветный
Вязкость	: 70 ± 5 KU/25 °C
Плотность	: $1,05 \pm 0,02$ г/см ³
Твердое вещество	: 24 ± 2 (120 °C 30 мин.)
pH	: $8,5 \pm 1$
Расход	: 10–12 м ² /л в один слой, в зависимости от впитывающей способности древесины.
Время высыхания	: Высыхание на отлип 30 мин.
(23 °C 50% Влажности)	Полное высыхание 24 часа
	Интервал между слоями 6 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая
Форма упаковки	: 15 л - 2,5 л - 0,75 л

Подготовка поверхности**Поверхности под первую покраску:** Окрашиваемые деревянные поверхности, тщательно очищаются от масла, пыли, грязи, остатков опилок и рыхлых текстур, если таковые имеются. Перед нанесением грунтовки поверхность следует отшлифовать и удалить пыль влажной тряпкой.**Ранее окрашенные поверхности:** Слой краски или лака на окрашенных поверхностях необходимо тщательно отшлифовать и удалить пыль влажной тканью.**Применение:** Влажность обрабатываемой древесины должна быть менее 15%. Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать. Для достижения наилучших результатов нанесение следует производить кистью по направлению волокон древесины. Финишное покрытие лаком или краской можно наносить через 24 часа. Может наноситься кистью, валиком и методом распыления. Все используемые инструменты можно мыть водой.**Разбавление:** Продукт готов к применению. Допускается разбавление водой не более 5% по объему.**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.**Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P273: **Избегать попадания в окружающую среду.**

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (3:1) (Cas №: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.