

**PERMOSIL шелковисто-матовая силиконовая интерьерная краска**

Артикул: 03.221 Редакция №: 00 Дата публикации: 01.01.2021

**Описание:** Водно-дисперсионная, шелковисто-матовая износостойкая интерьерная финишная краска на основе акриловой дисперсии, модифицированная силиконом.

**Область применения:** Можно наносить на потолки и стены в сухих помещениях и помещениях с периодически повышенной влажностью (прихожие, кухни). Подходит для таких видов поверхностей как: бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка, отшлифованное дерево, гипс, МДФ, ДСП, ЦСП.

**Свойства:** Обладает высокой укрывистостью, отличной адгезией к разным типам поверхностей, моющаяся. Проста в нанесении, скрывает дефекты подготовки поверхности, устойчивая к царапинам. Не оставляет следов кисти или валика. Не желтеет, обладает приятным запахом. Выпускается в базах OP и TR. Колеруется по картам цветов Permolit, NCS, RAL и др. База OP может использоваться в качестве белой краски. База TR используется только для колеровки.

**Технические характеристики**

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Вид                                       | : Шелковисто-матовая, гладкая краска для внутренних работ.   |         |
| Цвет                                      | : Карта цветов   |         |
| Вязкость                                  | : 105 ± 5 KU/25 °C   |         |
| Плотность                                 | : 1,26 ± 0,15 г/см <sup>3</sup> (зависит от цвета)   |         |
| Твердое вещество                          | : 48 ± 2 (120 °C 30 мин.)  |         |
| pH  | : 8,5 ± 1  |         |
| Расход                                    | : 12–16 м <sup>2</sup> /л в один слой, в зависимости от подготовки поверхности.<br>Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение. |         |
| Время высыхания<br>(23 °C 50% Влажности)  | : Высыхание на отлип   | 30 мин. |
|   | Полное высыхание   | 24 часа |
|   | Интервал между слоями  | 6 часов |
| Класс устойчивости к истиранию по EN13300 | к 1 класс  |         |
| Точка возгорания                          | : Невозгораемая  |         |
| Форма упаковки                            | : 15 л - 7,5 л - 2,5 л   |         |

**Подготовка поверхности**

**Недавно оштукатуренные поверхности:** Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasp.

**Ранее окрашенные поверхности:** Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permotasp. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

**Грунтование:** Для повышения адгезии окрашиваемые поверхности следует подготовить. Следы антиадгезионной смазки опалубки должны быть удалены. Перед покраской поверхности следует загрунтовать в один слой универсальной грунтовкой Permosag, а для поверхностей с высокой впитывающей способностью использовать концентрированную грунтовку Permobinder. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выждать не менее 6 часов, пока грунтовка высохнет.

**Применение:** Наносится на подготовленную к нанесению финишной краски поверхность сатиновым валиком, кистью или распылителем не менее чем в 2 слоя. Интервал между нанесением слоев не менее 6 часов. Все используемые инструменты можно мыть водой.

**Разбавление:** Разбавить водой на 10% по объему.

**Хранение:** Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и замерзания. Складевать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

**Утилизация:** Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

### **Важные рекомендации**

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество краски.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN 208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).  
Может вызвать аллергическую реакцию.

### **Соответствует требованиям стандарта TS 5808.**

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.