

PERMOMAX грунтовочная краска

Артикул : 03.231 Редакция №: 00 Дата публикации: 01.01.2022

Описание: Водоразбавляемая универсальная грунтовочная краска на основе акриловой дисперсии модифицированной силиконом.

Область применения: Для грунтования оштукатуренных, зашпатлёванных, окрашенных поверхностей, цементно- и гипсоволокнистых плит внутри и снаружи помещений перед окрашиванием их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. Используется для грунтования поверхностей ранее окрашенных краской на основе растворителя при переходе на водно-дисперсионную краску. Допустимо применение в медицинских учреждениях, таких как больницы, медицинские кабинеты, операционные, в школах, в детских садах, на предприятиях пищевой промышленности, фармацевтических предприятиях, где требуется гигиеничная поверхность.

Свойства: Глубоко проникает в поверхность, выравнивает впитывающую способность и предотвращает цветовые колебания финишного покрытия при изменении тональности цвета поверхности. Повышает адгезию и снижает расход водно-дисперсионной финишной краски. Покрытие обладает хорошей паропроницаемостью. Является частью системы премиальных покрытий PERMOMAX.

Технические характеристики

Вид	: Гладкая	
Цвет	: Белый	
Вязкость	: 87 ± 5 KU/25 °C	
Плотность	: $1,39 \pm 0,02$ г/см ³	
Твердое вещество	: 54 ± 2 (120 °C 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: 14-20 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхностей. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания (23 °C 50% Влажности)	Высыхание на отлип	30 мин.
	Полное высыхание	24 часа
	Интервал между слоями	6 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 7,5 л - 2,5 л	

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии грунтовки все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permopatch. На поверхностях с высокой абсорбирующей способностью и пылепроницаемостью сначала следует использовать концентрированную грунтовку Permobinder.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, остатков старой отслоившейся краски. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпатлёвки Permopatch. Перед нанесением грунтовки необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

Применение: Следы антиадгезивных средств опалубки должны быть полностью удалены. Нанесение грунтовки следует выполнять на сухие поверхности в один слой. Финишное окрашивание следует производить не ранее, чем через 6 часов после грунтования. Способ нанесения - валик, кисть или распылитель. Все используемые инструменты можно мыть водой.

Разбавление: Продукт готов к применению. Допускается разбавление водой не более 5% по объему.

Хранение: Срок хранения 3 года в не вскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.

Важные рекомендации

- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество грунтовки.

❖ Убедитесь в гашении извести на оштукатуренных известковой штукатуркой поверхностях перед нанесением.

S12. F04 Технический паспорт / Версия: 02 / Дата выпуска: 01.01.2022 - Стр. 1 / 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

EUN208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9).
Может вызвать аллергическую реакцию.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.