

HAMMERTON краска с молотковым эффектом

Артикул: 04.041 Редакция №: 01 Дата публикации: 01.01.2018

Описание: Глянцевая, антикоррозионная, быстросохнущая, декоративная, финишная краска на основе растворителя и эпоксид модифицированного алкидного связующего.

Область применения: Применяется для нанесения на ржавые и неровные металлические поверхности. Можно применять поверх грунтовки или без грунтовок.

Свойства: Придает декоративный вид обработанной молотом металлической поверхности с эффектом чеканки. Благодаря характерной текстуре заполняет неровности основания и скрывает возникшие во время производства металла дефекты. Создает прочный защитный слой, защищающий от атмосферной влажности и осадков. Профессиональный продукт. Широкая палитра готовых цветов.

Технические характеристики

Вид	: Глянцевый, металлический с молотковым эффектом.	
Цвет	: Карта цветов	
Вязкость	: 75-80 КУ/25 °С	
Плотность	: 1,02 - 1,05 г/см ³ (зависит от цвета)	
Твердое вещество	: 52-54 ± 2 (120 °С 30 мин.)	
Расход	: 12-14 м ² /л в слой 36 микрон	
Время высыхания	Высыхание на отлип	15-20 минут
(23 °С 50% Влажности)	Полное высыхание	7 дней
	Интервал между слоями	не более 3 часов
Температура возгорания	: < 21 °С	
Форма упаковки	: 2,5 л - 0,75 л	

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от грязи, пыли, масла и ржавчины, путем очищения наждачной бумагой или пескоструйным способом, а также вытиранием тканью пропитанной растворителем.

Металлические поверхности под первую покраску: Металлическую поверхность тщательно очистить от жира, ржавчины и всех видов загрязнений.

Ранее окрашенные поверхности: Поверхности необходимо очистить от отслаивающихся и вздутых фрагментов краски. Окрашиваемая поверхность должна быть твердой, чистой и сухой.

Применение: Наносить слои краски с выдержкой паузы в 15-20 минут. Можно наносить краску в 3-4 слоя. Распылитель держать на расстоянии 15-20 см от поверхности, давление 2 бар. Размер узора краски изменяется в зависимости от разбавления. При нанесении кистью, краска не разбавляется, при этом создаются самые лучшие узоры. При нанесении краски кистью в два слоя, второй слой наносится в течении 3 часов после применения первого слоя. Все использованные инструменты следует очищать растворителем сразу после нанесения.

Разбавление: Разбавить быстрым разбавителем на 10-20% по объему для нанесения распылителем. Для нанесения кистью продукт не разбавляется, допустимо разбавление не более 5% по объему.

Хранение: Срок хранения 5 лет в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и замерзания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Утилизировать продукт/упаковку в соответствии с действующим законодательством.

Важные рекомендации

- ❖ Степень разбавления и настройка давления компрессора приводят к изменению фактурности краски.
- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +10°C до 35°C и на 3°C выше точки росы воздуха.
- ❖ Относительная влажность должна быть менее 70%.
- ❖ Не наносить на очень горячие или влажные поверхности.
- ❖ Беречь от воздействия экстремально низких и высоких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество краски.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.

Опасность



Предупреждения об опасности

H225	: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары
H304	: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании
H315	: Вызывает раздражение кожи
H336	: Может вызывать сонливость или головокружение
H361d	: Предположительно причиняет вред будущему ребенку
H373	: Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей.- Не курить.
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
P301+ P310:ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 114 или к врачу.
P302+ P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P304+ P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить удобство дыхания.
P403+ P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно закрытом контейнере.
P501: Утилизировать продукт/упаковку в соответствии с действующим законодательством.

Опасные компоненты, требующие маркировки: Толуол (Cas № 108-88-3).

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.