

PERMOLIT шпатлёвка по дереву

Артикул: 75.190 Редакция №: 00 Дата публикации: 01.10.2020

Описание: Ремонтная шпатлёвка на водной основе, на ПВА связующем, твердая.**Область применения:** Для ремонта и устранения дефектов на всех шпонированных и деревянных поверхностях.**Свойства:** Шлифуемый герметик с красителями для заделки трещин, щелей в стыках, отверстий от гвоздей и саморезов, полостей и деформированных участков на деревянных поверхностях. Обладает высокой заполняющей способностью. Толщина наносимого слоя до 2 мм.**Технические характеристики**

Вид	: Твердый, шпатлёвка.	
Цвет	: 25 разных цветов	
Плотность	: $1,61 \pm 0,02$ г/см ³	
Расход	: 15-23 м ² /кг, (24-35 м ² /л) в зависимости от впитывающей способности поверхностей. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания	: Высыхание на отлип	30 мин.
(23 °С 50% Влажности):	Полное высыхание	в зависимости от толщины нанесения
	: Интервал между слоями	15-20 мин.
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 220 г / 0,137 мл	

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, смол, жира, опилок**Применение:** Наносить шпателем или тонким слоем с интервалом 15 - 20 минут до полного заполнения дефектов поверхности. После высыхания поверхность отшлифовать и стереть пыль влажной тканью.**Разбавление:** Продукт готов к применению, не разбавлять.**Хранение:** Срок хранения не ограничен при комнатной температуре в оригинальной упаковке.**Утилизация:** Пустую сухую тару можно утилизировать как бытовой мусор.**Важные рекомендации**

- ❖ Хранить в оригинальной упаковке, в закрытом виде при комнатной температуре.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +10°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие и влажные поверхности.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ В случае загустения продукт можно размягчить водой или спиртом.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.